PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-062554

(43)Date of publication of application: 08.03.1996

(51)Int.CI.

G02F 1/025 G02F 1/015

(21)Application number: 06-202295

(71)Applicant: HITACHI CABLE LTD

(22)Date of filing:


26.08.1994

(72)Inventor: SUZUKI RYOJI

(54) SEMICONDUCTOR OPTICAL MODULATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To greatly improve the characteristics of a modulator by promoting an effect of confining not only electrons but holes as well. CONSTITUTION: This semiconductor optical modulator has a multiple quantum well structure formed with quantum well layers 2 between barrier layers 1 and 1. At least one of the quantum well layers 2 in the multiple quantum well structure are formed as layers 6 mixed with an impurity turning to an (n) type or (p) type in part thereof. The impurity is not added to the remaining part of the quantum well layers 2. The Fermi level and entire part of the energy bands of the layers 6 mixed with this impurity shift when the layers 6 mixed with the impurities are formed in part of the quantum well layers 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-62554

(43)公開日 平成8年(1996)3月8日

(51) Int.Cl.⁶

酸別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 F 1/025

1/015

501

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-202295

平成6年(1994)8月26日

(71)出願人、000005120

日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番2号

(72)発明者 鈴木 良治

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社オプトロシステム研究所内


(74)代理人 弁理士 松本 孝

(54) 【発明の名称】 半導体光変調器

(57) 【要約】

【目的】電子のみならず正孔についても閉じ込め効果を 助長し、変調器の特性を大幅に向上させる。

【構成】障壁層1、1間に量子井戸層2が形成された多重量子井戸構造を有する半導体光変調器である。多重量子井戸構造中の少なくとも1つの量子井戸層2は、その一部にn型あるいはp型となる不純物を添加された層6として形成される。量子井戸層2の一部に不純物を添加した層6を形成すると、それによってその不純物を添加した層6のフェルミレベル及びエネルギーバンド全体がシフトする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】多重量子井戸構造を有する半導体光変調器において、該多重量子井戸構造中の少なくとも1つの量子井戸層は、その一部にn型あるいはp型となる不純物を添加され、残りの部分は不純物が添加されていない構造の量子井戸層であることを特徴とする半導体光変調器。

【請求項2】半導体がAIGaAs/GaAs系、またはInGaAs/InAIAs系であることを特徴とする請求項1に記載の半導体光変調器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光変調器、特に化合物半 導体を用いた多重量子井戸構造を有する光変調器に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】化合物半導体を用いた光変調器としては、LiNbO3 (ニオブ酸リチウム)のような光学結晶に顕著な電気光学効果を用いた変調器の他に、多重量子井戸構造に特有な量子閉じ込めシュタルク効果(以下、QCSE効果と呼ぶ)を利用した光変調器が知られている。

【0003】QCSE効果とは、半導体の量子井戸面に 垂直に電界を加えた場合、量子井戸構造に特有の、キャリアの強い閉じ込め効果が現れ、このために高電界下で も励起子(電子・正孔対)が存在し、吸収端が低エネル ギー側に大きく移動する効果である。吸収端の移動と共 に屈折率も変化することから光変調器に応用されてい る。

【0004】従来、このQCSE効果を利用した変調器の多重量子井戸構造としては、図3に示すように、通常の量子井戸層2と障壁層1(いずれも不純物は添加していない)を20~40組重ねた構造が用いられていた。なお、図3は、この構造の量子井戸の逆方向電界印加時のエネルギーバンドダイヤグラムを示しており、3は電子の波動関数、4は正孔の波動関数である。

【0005】最近、QCSE効果を図3の構造の場合よりも助長し、光変調器の特性を向上させる構造が提演でれた(例えば、1992年春、応用物理学会学術講演を発生のものに対して非対称量子井戸と呼ばれる。図4にように、量子井戸層2の一部をバンドギャカで置きを形が、のは、日本の大きな、かつ大きなの取れる材料で置きを形が、よるでは、の大きいの人では、GaAs量子井戸層のAIO、GaO、9 名には、GaAs量子井戸内の波動関数3に偏りを対し、で、関じ込め効果を助長し、QCSE効果を増大させようとするものである。なお、図4は、このは、サールでは、Caとのである。なお、図4は、このは、大きのである。なお、図4は、このは、ファッとは、ロールでは、ロールのでは、ロールでは

構造の量子井戸の逆方向電界印加時のエネルギーパンド ダイヤグラムを示している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記文献の非対称量子井戸構造においては、バンドギャップの大きな層を挿入するために、確かに電子に対しては所望の通りの閉じ込め効果がある。しかしながら、図4にも示す通り、正孔に対しては、バンドギャップの大きな層の方がエネルギーポテンシャルが高いために、正孔を閉じ込めるべき場所を塞いでしまうような形になり、期待されるような効果がない。従って、従来例ではQCSE効果の増大は電子に対してしか、有効ではないという欠点があった。

【 0 0 0 7 】本発明の目的は、前記した従来技術の欠点を解消し、電子のみならず、正孔についても閉じ込め効果を助長し、結果として光変調器の特性を大幅に向上させることができる新規な半導体光変調器を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、多重量子井戸構造を有する半導体光変調器において、多重量子井戸構造中の少なくとも1つの量子井戸層を、その一部にn型あるいはp型となる不純物を添加し、残りの部分は不純物が添加しない構造の量子井戸層としたものである。

【0009】本発明は、化合物半導体を用いた多重量子井戸構造に広く適用できるものであり、特に材料系に制限はないが、例えばAIGaAs/GaAs系、またはInGaAs/InAIAs系等がある。AIGaAs/GaAs系の場合のn型不純物としては例えばセレン、p型不純物としては亜鉛がある。また、InGaAs/InAIAs系の場合のn型不純物としては例えばシリコン、p型不純物としてはベリリウムがある。

[0010]

【作用】量子井戸層の一部に不純物を添加すると、それによってその不純物を添加した層のフェルミレベル及びエネルギーバンド全体がシフトする。これにより電子のみならず正孔に対しても十分に閉じ込め効果が助長され、その結果、QCSE効果が大幅に増大し、光変調器の特性が大幅に向上する。

[0011]

【0012】ただし、量子井戸層15であるGaAs層

13の全ての層に対し、その膜厚 10 nmのうち、基板側 3 nmに n 型不純物としてSi を 8×10^{17} cm⁻³ ドーピングした。残りの 7 nmはアンドープで、キャリア濃度は 10^{15} cm⁻³ (n型)程度である。また、障壁層の Al 0.2 Cl 0.8

【 O O 1 4 】図 1 に、この構造の量子井戸の逆方向電界 印加時のエネルギーバンドギャップダイヤグラムを示 す。不純物を添加していない量子井戸層 2 の一部に不純 物を添加した層 6 を挿入してある。量子井戸層 2 の残り の部分は不純物は添加されていない。電子の波動関数 3 のみならず、正孔の波動関数 4 も大きな偏りを持ってい ることがわかる。

【0015】比較のために、上記実施例と同様にして図3及び図4に示す従来例の変調器を作成した。このとき、図3に示す変調器は量子井戸層の10nmを全てアンドープのGaAs層とし、図4に示す変調器は量子井戸層のうち3nmをAlol Gaog As層とし、7nmをGaAs層とした。

【0016】その結果、本実施例のものは、図3のものに比べて、印加電圧3Vにおいて波長0.9 μ mで約3倍の屈折率変化が得られた。また、図4のものと比べても、印加電圧3V、波長0.9 μ mで1.5倍の屈折率変化が得られた。

【 O O 1 7 】これらの屈折率変化の増大は、光変調器の 位相変調効率の向上につながり、変調器の特性向上に寄 与する。

【0018】なお、本発明の他の実施例としては、長波長帯の 1.55μ mを対象とした $InGaAs \angle InAIAs$ 系の多重量子井戸構造光変調器において、量子井戸層のInGaAs層の一部にn型不純物を添加することによっても同様の特性向上が現れる。

[0019]

【発明の効果】本発明の光変調器によれば、電子と正孔の両者を効率よく量子井戸内に閉じ込めることができるので、QCSE効果を従来例より大幅に増大させることができ、変調器の変調効率や駆動電圧等の性能を大幅に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例にかかる量子井戸構造の逆方向 電界印加時のエネルギーバンドダイヤグラムを示す図で ある。

【図2】本実施例の半導体変調器の断面図である。

【図3】従来例の対称量子井戸構造の逆方向電界印加時 のエネルギーバンドダイヤグラムを示す図である。

【図4】従来例の非対称量子井戸構造の逆方向電界印加 時のエネルギーバンドダイヤグラムを示す図である。

【符号の説明】

- 1 障壁層
- 2 量子井戸層
- 3 電子の波動関数
- 4 正孔の波動関数
- 6 量子井戸層2に不純物を添加した層

